



---

SIA KOPRO, Aldis Balodis, tel. +371 6521613 Mārtiņš Eglītis, tel. +371 9209370, Fax: +371 7626192, [www.kopro.lv](http://www.kopro.lv)

## Настил и обработка паркета, досок для пола

Транспортировка и хранение досок и паркета.

- Паркет и доски для пола хранятся на специальном складе при контролируемой влажности воздуха. После приобретения продукцию необходимо хранить в помещениях при относительной влажности воздуха менее чем 50 %. В помещениях, где производятся ремонтные работы (шпаклевка, облицовка, бетонирование, покраска, наклеивание обоев и др.), обычно влажность воздуха значительно превышает 50%. Деревянные полы необходимо транспортировать в закрытом транспорте.

Перед началом работ по настилу необходимо убедиться в следующем:

- Достаточно ли сухие помещения, и не выделяется ли влага со стен после настила пола – относительная влажность воздуха не должна превышать 50%. Это означает, что после настила пола не желательна покраска, шпаклевка стен.
- Не проступает ли влага с основания пола, и достаточно ли сухое основание пола. Влажность деревянного основания пола не должна превышать 11%, а влажность бетонного основания пола – 0,8%.
- Действительно ли влажность паркетных досок находится в пределах 7-11% (влажность можно измерить специальным измерительным устройством).

Основание пола

- Для основания пола рекомендуется использовать фанерные щиты, толщиной, начиная от 15 мм, или плиты ОСП, толщиной 21 мм, которые крепятся поверх деревянных лаг с максимальным шагом между ними 500 мм, или непосредственно поверх выровненного и сухого бетонного покрытия. В местах крепления щитов необходимо оставить зазор величиной 2 мм. Места соединения должны быть закреплены и неподвижны.
- Основание пола должно быть выровненным, оно не должно двигаться и скрипеть.

Настил

- Паркетные доски и доски для пола укладывают путем их приклеивания к основанию пола и, в случае необходимости, скрепляя в гребне при помощи паркетных гвоздей.
- Для склеивания, главным образом, используют клей на водяной или спиртовой основе или синтетический двухкомпонентный клей. Выбору клея необходимо уделить особое внимание и желательно проконсультироваться со специалистом.

Шлифование

- После того, как покрытие пола уложено, и клей затвердел, пол шлифуется посредством специальных шлифовальных машин.

Нанесение лака, мастики, воска

- Для обработки пола используют различные лаки, мастики или воск. Возможно тонирование пола. Материалы для обработки пола и качество их нанесения существенно влияют на внешний вид и на устойчивость пола во время эксплуатации.
- Любое покрытие пола во время эксплуатации необходимо содержать в соответствии с указаниями, данными производителем досок и материалов для обработки пола.

Более подробные консультации можно получить, позвонив нам по телефону + 371 6521613.